

ESTUCO LISTO J.MAS



Estuco en polvo blanco a base cemento y yeso, con látex y aditivos especiales, para uso en interiores como acabado sobre pañetes, repellos o revoques o directamente sobre superficies de concreto, ladrillo o bloque.

CARACTERÍSTICAS

- Estuco Listo J. MAS es un producto listo para usar, solo se debe agregar y mezclar con la cantidad de agua recomendada.
- Brinda una excelente adherencia gracias a su composición con látex y polímeros, evitando su caída en la aplicación en cielo rasos y muros.
- Es de fácil aplicación y excelente trabajabilidad.
- Su acabado es de alta dureza y no se fisura en los espesores recomendados.
- Contribuye con la reducción de uso de pintura gracias a que su acabado al secar es blanco.
- Permite realizar dilataciones y filos.

RECOMENDACIONES PREVIAS A LA APLICACION

- El Estuco Listo J.MAS no debe mezclarse con otros productos, arena o cemento para instalación de revestimientos.
- Se debe aplicar sobre superficies niveladas, planas, sin grietas, fraguadas y/o curadas.
- La superficie debe estar limpia, sin residuos de todo aquello que impida la adherencia de Estuco Listo J.MAS como: polvo, grasas, ceras, pintura en paredes o techos, hongos o cualquier otro elemento contaminante.
- No requiere que se humedezca la superficie donde será aplicado
- El agua, los recipientes y las herramientas de trabajo deben estar limpias.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Se sugiere una mezcla aproximada de 2 partes de Estuco Listo J.MAS por 1 parte de agua limpia (Medidas en volumen).
- De forma gradual agregue el Estuco Listo J.MAS al agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea cremosa y sin grumos.
- Mezcle preferiblemente con taladro eléctrico a 300 rpm durante 3 a 5 minutos.
- Deje reposar la mezcla de 5-10 minutos, para permitir la total activación de los aditivos.
- Se debe hacer uso de toda la preparación mezclada, ya que el fraguado es irreversible y no puede conservarse.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Estuco Listo J.MAS debe aplicarse con llana lisa metálica, primero, extendiendo el producto en forma vertical, de abajo hacia arriba y luego, realizando una combinación entre movimientos verticales y horizontales para lograr la nivelación y acabado de la superficie deseado.
- Se sugiere una aplicación de 3 capas de Estuco Listo J.MAS para acabados lisos, aplicando una mezcla más densa en primera y segunda capa y más fluida y cremosa en la 3 para acabado final. (El número de capas dependerá del acabado y plomado de la superficie)
- En lo posible evite el lijado de la superficie y procure dar el acabado final con la llana lisa.
- El tiempo de secado de Estuco Listo J. MAS depende de la temperatura y la humedad del lugar y del estado y características de la superficie donde será aplicado.

RENDIMIENTO

- El rendimiento promedio es de $1.2 \pm 0.3 \text{ Kg/m}^2$.
- El rendimiento varía acorde a la capa aplicada y a las condiciones de la superficie de aplicación.
- Para mejores rendimientos tener en cuenta las recomendaciones descritas previamente.

CARACTERISTICAS EN ESTADO SECO

PRESENTACION	Bolsas de 10, 25 y 40 Kg.
COLOR	Blanco
ASPECTO	Polvo fino

CARACTERISTICAS EN ESTADO HUMEDO

CONSISTENCIA	Cremosa	
PREPARACION DE MEZCLA EN VOLUMEN (Capas 1 y 2)	2 partes de Estuco Listo J.MAS por 1 de Agua o hasta alcanzar una consistencia homogénea cremosa y sin grumos.	
PREPARACION DE MEZCLA EN VOLUMEN (Capas 3)	2 partes de Estuco Listo J.MAS por 1.5 de Agua como máximo hasta alcanzar una consistencia fluida y cremosa para el acabado final.	
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	Entre 5°C a 30°C	Estos tiempos pueden variar en sitio, de acuerdo a las condiciones ambientales
TIEMPO EN REPOSO	de 5 a 10 min.	
DURACION EN TIEMPO ABIERTO	>=30 minutos	

RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

Estuco Listo J.MAS:

- No está diseñado para ser usado en exteriores
- No está diseñado como producto para nivelación y colocación de revestimientos.
- No debe aplicarse sobre superficies o soportes expuestos a movimientos constantes.
- No debe aplicarse cuando ha empezado a fraguarse y no se debe agregar más agua para recuperar la mezcla, ya que puede presentar entuzamiento.
- No utilizar en zonas húmedas.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO

El almacenamiento debe hacerse bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes. Colocar máximo 40 bolsas de 25 kg por estiba. Se sugiere no arrumar más de 3 estibas en altura. El producto tiene una vida útil de 6 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su empaque original.

ASPECTOS EN CUANTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estuco Listo J. MAS

- Es un producto de base cementecia y yeso que, al contacto directo y permanente con piel, ojos y vías respiratorias puede causar irritación.
- Para su manejo es recomendable el uso de guantes, gafas y mascarilla de protección respiratoria.
- No es un producto inflamable y/o explosivo.
- Debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

La información aquí suministrada se proporciona a partir de la experiencia de uso del Estuco Listo J. MAS en condiciones normales y aplicando las recomendaciones descritas, es de carácter informativo y está sujeta a validación practica por el usuario.

Las diferencias que puedan encontrarse durante el uso previsto del producto y que no se ajusten a las recomendaciones previamente descritas, no pueden ser sujeto de garantía o responsabilidad sobre los materiales, superficies, revestimientos u otros.

Nos reservamos el derecho de cambiar o modificar las propiedades del Estuco Listo J. MAS